



## افزودنی‌های بتن

- روان‌کننده‌های بتن
- فوق روان‌کننده‌های بتن
- ابر روان‌کننده‌های بتن
- فرآورده‌های پوزولانی
- کنترل کننده‌های زمان گیرش بتن و ملات
- آب‌بندکننده‌های حجمی بتن
- هوازای بتن
- قوامدهنده‌های بتن

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

نوارهای آب‌بندی

اسپیسرها و قطعات کمکی پلاستیکی بتن

کامل، این نیاز را در سطح خوبی برآورد کرده است و این شرکت به طور متوسط سالانه ۵۰ قالب جدید را به مجموعه تولید تحويل می‌دهد.

### خط مشی کیفیت:

شرکت همگرایان تولید (کپکو) با هدف ایجاد یک سیستم متوازن در رضایت تمام ذینفعان خود از جمله مشتریان، نیروی انسانی، تامین کنندگان، سهامداران و جامعه، تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۸ : ۲۰۰۸ ISO به عنوان یک الگوی جهانی گرفته است و خود را نسبت به بهبود مستمر و ارتقاء پیوسته رضایت مشتریان با رعایت الزامات استاندارد معهده میداند.

شرکت به منظور تحکیم تعهدات خود به مشتریان گرامی اقدام به اخذ استانداردهای ISO 10002 : ۲۰۰۴ ISO رضایت مشتری جهت رسیدگی به شکایت و ISO 10004 : ۲۰۱۰ ISO رضایت مشتری برای پایش و اندازه‌گیری، داشته است.

### تمایزات شرکت کپکو عبارتند از:

- ۱- شرکتی دانش بنیان در زمینه تولید افزودنی‌های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان
- ۲- تولید کننده با کیفیت‌ترین نوارهای آب‌بند پلیمری در کشور
- ۳- بزرگترین تولید کننده اسپیسرهای پلاستیکی بتن در کشور

شرکت همگرایان تولید (کپکو) در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید محصولات پلیمری و شیمیایی در صنعت ساختمان و بتن تاسیس گردید. در این راستا شرکت کپکو در زمینه‌های افزودنی‌های بتن، مواد شیمیایی صنعت ساختمان، نوارهای آب‌بند پلیمری و اسپیسرهای پلاستیکی بتدریج وارد سرمایه‌گذاری شده است.

افزودنی‌های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان مجموعه‌ای از محصولات می‌باشد که امروزه جزء تعریف بتن بوده و از اهمیت ویژه‌ای در پروژه‌های عمرانی برخوردارند و شرکت کپکو با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مناسب این صنعت، اکنون جزء دسته شرکت‌های دانش محور در خصوص تولید این دسته محصولات می‌باشد.

نوارهای آب بندی پی وی سی (واتراستاب) و لاستیکی (گسکت) دسته دیگری از محصولات تولیدی شرکت کپکو می‌باشد. اهمیت این محصولات در پروژه‌های بتنی آبی و فاضلابی، مستلزم تولید محصولاتی با کیفیت تعریف شده می‌باشد. شرکت کپکو با گردآوری اطلاعات لازم، اقدام به تدوین استاندارد و اتراستاب پی وی سی برای اولین بار در ایران کرد که منجر به استاندارد ISIRI 13277 گردید.

اسپیسرهای پلاستیکی بتن نیز دسته دیگری از محصولات تولیدی شرکت کپکو می‌باشد. بخش طراحی و مهندسی کپکو با دایر کردن واحد قالب سازی

### مأموریت شرکت کپکو تولید محصولاتی با کیفیت استاندارد در صنعت بتن می‌باشد.





## Plastit® PG06R

### روان کننده / کاهنده آب / کند گیر کننده

#### • محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین ۱/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم به ازای هر صد کیلوگرم مواد سیمانی، شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستر بادی (PFA) سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطأ و با آزمایش تعیین می شود. با افزایش نسبت مصرف، خاصیت دیرگیری افزایش می یابد که این حالت برای سیمان های ضد سولفات (تیپ ۵) شدیدتر است. مصرف زیاد این محصول بخصوص در هوای سرد می تواند گیرش بتن را حتی تا چند روز به تاخیر بیندازد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتماً با پخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

#### • روش استفاده

در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به محلول آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

#### • توجه:

- افزودنی فوق، مستقیماً روی سیمان خشک ریخته نشود.
- به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.

#### • نحوه بسته بندی

محصول فوق در گالن های ۲۰ کیلوگرمی یا بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی عرضه می شود.

#### • شرایط نگهداری

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

#### • موارد ایمنی

این محصول جزو دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

پلاستیت PG06R یک روان کننده و کاهنده آب کند گیر بر پایه ترکیبات آلی (ارگانیک) مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای ۴۵٪ در هوای گرم می باشد. پلاستیت PG06R با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی مناسب بتن های پر سیمان می باشد. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسلامپ مطلوبی می باشد. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494 ، ISIRI 2930 مطابقت دارد.

#### • حالت فیزیکی و شیمیایی

| حالت فیزیکی     | مایع قهوه ای رنگ                                   |
|-----------------|--|
| جرم حجمی        | $106 \pm 0.2 \text{ gr/cm}^3$ در ۲۰ درجه سانتیگراد |
| مقدار کلر       | در محدوده استاندارد                                |
| افزايش درصد هوا | در محدوده مصرف نرمال، کمتر از ۰.۲٪                 |
| دماي انجماد     | حدود -۳ درجه سانتیگراد                             |

#### • خواص و اثرات

- افزایش روانی و کارپذیری بتن
- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایی بتن
- بهبود حفظ اسلامپ و کارپذیری بالای بتن در میزان مصرف متوسط
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن
- کاهنده میزان سیمان با استحکام برابر
- کاهنده دمای هیدراتاسیون در بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود پمپ پذیری بتن

#### • توجه:

حفظ اسلامپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن، دانه بندی و ... وابسته است.

#### • موارد کاربرد

- انواع بتن ریزی در دمای معمولی و هوای گرم
- قطعات پیش ساخته بتنی
- تولید ملات های با کیفیت بالا
- حمل و تخلیه بتن در زمان طولانی و بتن آماده



## Plastit® PG06R

### توجه:

- درصورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت ۱۵ دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعاً به پزشک مراجعه شود.

### نتایج آزمایشگاهی

| نسبت ماسه به شن (%) | نوع شن             | نوع ماسه | عيار سیمان | نوع سیمان   |
|---------------------|--------------------|----------|------------|-------------|
| ۳۵ به ۶۵            | ۹/۵-۱۹ متوساک (mm) | ۰-۸ (mm) | ۳۵۰        | تیپ ۲ تهران |

| Plastit PG06R<br>Kg per 100 kg cement | W/C ratio | Air content in fresh concrete (%) | Slump (cm) | Time (day)                 |      |      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------|------|
|                                       |           |                                   |            | 3                          | 7    | 28   |
|                                       |           |                                   |            | Compressive strength (MPa) |      |      |
| 0                                     | 0.48      | 1.9                               | 8          | 14.1                       | 21.8 | 29.2 |
| 0.7                                   | 0.48      | 2.0                               | 17         | 15.0                       | 22.6 | 32.7 |