

کپ فلکس C

ماستیک پایه قیری / سرد اجرا

CapFlex® C

Bituminous Mastic / Cold-Applied

محدوده مجاز و نحوه مصرف استفاده از ماستیک

قیری

۱- آماده سازی سطح: کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیزکاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. سپس با استفاده از پرایمر قیری بیتوکوت EM12 که به مقدار مناسب رقیق شده است سطوح درز را آغشته می کنیم و اجازه می دهیم تا خشک شود.

۲- اجرا: برای درزهای باریک (تا ۵ میلیمتر ضخامت) با استفاده از گان مناسب درز را پر می کنیم. باید مراقب بود که حباب هوا و پل زدگی مانع از پیوستگی ماستیک درون درز شود. سپس با اسپاتول مناسب، سطح کار را صاف می کنیم. برای درزهای پهن تر با استفاده از ابزار مناسب و با فشار درز را پر می کنیم. چنانچه عمق درز زیاد می باشد می توان با پر کننده های پلی اتیلنی در ضخامت مناسب ابتدا عمق کار را پر کرد و سپس پر کردن ماستیک بر روی آن انجام شود.

نکات ایمنی در استفاده از ماستیک قیری

این محصول در دسته مواد خطرناک طبقه بندی نمی شود؛ هرچند در تماس با پوست می تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام کار با این ماده لازم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم است:

- در صورت تماس این ماده با چشم، شخص در معرض آسیب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه درون آب، پلک بزند.
- در صورت تماس این ماده با پوست، سریعاً پوست آلوده به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شسته شود.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدداً قابل استفاده باشد.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد، لازم است سریعاً به پزشک مراجعه شود.

کپ فلکس C یک درزگیر الاستیک بر پایه مواد قیری و پلیمرهای ویژه است که به فرم طبیعی خشک شده و حالت الاستیک پیدا خواهد کرد. این درزگیر پس از خشک شدن، مقاومت بالایی در برابر شرایط جوی خواهد داشت. از این ماده جهت پر کردن درزهای کنترل کننده ترکها و درزهای انبساطی استفاده می شود. این محصول در درزهای عمودی و افقی قابل مصرف می باشد. این محصول بر اساس الزامات استاندارد ASTM D1850 تولید می شود. ضمناً مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپ فلکس C طبق جدول می باشد:

حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	مشکی
وزن مخصوص	$1.22 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

کاربرد و اثر ماستیک قیری

کاربرد ماستیک قیری

- پر کردن درزهای عمودی و افقی در مناطق سردسیر و گرمسیر
- درزبندی کانال های آبرسانی و لوله ها
- درزبندی پل ها، سقف ها و آسفالت
- پر کردن درزهای بین ساختمان ها و پشت بام ها

مزایای استفاده از ماستیک قیری

- دارای چسبندگی عالی به سطح بتن، سیمان، فلز و چوب است.
- دمای سرویس دهی آن، بین ۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد است.
- در برابر آب دریا، فشار آب و یون کلراید مقاوم است.
- در برابر شرایط جوی مقاوم است.
- بدون شره شدگی است.
- آماده مصرف است.

روش استفاده از ماستیک قیری

سایر نکات لازم در خصوص ماستیک قیری

این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی باشد. در هوای سرد و زمانی که ماستیک سفت می باشد، سطلماستیک را در حمام آب گرم با دمای بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد قرار دهید تا به کارپذیری مناسب برسد.

امکان خوردگی ماستیک قیری

این محصول نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای مدفون در بتن، فولاد پیش تنیده یا سیستم های کف و سقف ساخته شده با فولاد گالوانیزه می شود.

روش حمل و نقل و انبار کردن ماستیک قیری

شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این محصول بین ۵ °C و ۳۰ °C است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز لازم است:
- از قرار دادن ظرف حاوی محصول در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب شود.

طول عمر ماستیک قیری

چنانچه ظروف حاوی محصول در شرایط استاندارد، انبار و نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولید، ۱۲ ماه است.

بسته بندی ماستیک قیری

این محصول در سطل های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

اطلاعات تکمیلی

برای کسب اطلاعات تکمیلی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو تماس بگیرید. ضمناً برای اطلاع از عملکرد این محصول به فرم اطلاعات عملکردی کپ فلکس C (CapFlex C-PPI) مراجعه کنید.

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش،
پلاک ۷۴، طبقه اول، واحد ۴
کد پستی: ۱۵۵۹۶۱۳۵۱۴
شماره تماس: ۰۲۱-۸۹۳۳۱