

کپکوباند AS300

▪ گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت

CapcoBond® AS300

▪ Epoxy Grout Anchor Bolt

- حداکثر زمان کارپذیری در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد: ۳۰ دقیقه پس از تولید
- حداکثر زمان سفت شدن در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد: ۸ ساعت پس از تولید

مشخصات خمیر سخت شده

خمیر سخت شده دارای مقاومت زیاد در تمامی سنین است. همچنین این محصول دارای دوام بالا و نفوذپذیری کم می باشد. ضمناً مقاومت فشاری پلی پیج EPV طبق استاندارد ASTM C579 و سایر مشخصات محصول به شرح زیر است:

٦٠ MPa	حداقل مقاومت فشاری ۱ روزه:
٨٠ MPa	حداقل مقاومت فشاری ۷ روزه:
٢٥ MPa	حداقل مقاومت خمیشی ۷ روزه:
٣٥ MPa (Pull Off)	حداقل مقاومت چسبندگی به بتن
١٢ MPa (Pull out)	حداقل مقاومت چسبندگی به میلگرد
٢٠ دقیقه	زمان کارپذیری در دمای ۰°C
٨ ساعت	زمان سفت شدن در دمای ۰°C

میزان و روش مصرف

- با دریل مناسب، سوراخ ها خفاری می شوند. قطر سوراخ حداکثر ۶ میلیمتر بزرگتر از قطر بولت باشد. عمق حفرات حداقل ۵ برابر قطر بولت باشد و برای سازه های سنتگین با تنشهای لزه ای بالا، این عمق تا ۱۰ برابر می تواند افزایش یابد.
- با یک برس گرد داخل حفره ها بلند داخل حفره ها را سائیده و سپس توسط یک دمده پر قدرت، گرد و غبار داخل حفره ها تخلیه شود.
- حجم حفره ها محاسبه شده و به میزان ۶۰٪ آن حجم، خمیر تهیه شود. به ازای هر لیتر، ۲،۱ کیلوگرم خمیر باید آماده شود.
- خمیر لازم در یک میکسر مناسب با دور کم (حداکثر ۴۰۰ دور در دقیقه) ساخت ملات انجام شود. ابتدا جزء B به جزء A اضافه شده و به مدت دو دقیقه مخلوط می شود. اختلاط تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید، ادامه می یابد. سپس جزء پودری C در حالی که مخلوط کن روشن است به آرامی به مخلوط اضافه

یک محصول سه جزئی بوده بر پایه رزین اپوکسی می باشد که به منظور کاشت میلگرد و یا بولت در بتن سخت، به مصرف می رسد. از سه بخش A که آمیزه ای از رزین اپوکسی است، بخش B که بخش سخت کننده رزین اپوکسی است و بخش C که فیلر این محصول بوده و ترکیبی از سنگدانه ها با دانه بندی مناسب می باشد. این محصول در دسته ملات های پلیمری بوده که به جای سیمان از پلیمر اپوکسی استفاده می شود. مقاومت های مکانیکی و شیمیایی زیاد از مشخصه های این محصول می باشد. این محصول به دلیل قیمت بالایی که دارد عموماً برای مواردی که نیاز به مقاومتهای بالای مکانیکی و شیمیائی وجود دارد استفاده می شود.

این محصول بر اساس الزامات استاندارد ASTM C881/C881M تولید می شود. ضمناً مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوباند AS300 طبق جدول زیر است و در دامنه تغییرات مجاز اعلام شده، تولید می شود.

جزء A: مایع شفاف

حالت فیزیکی و رنگ

جزء B: مایع کهربرایی

جزء C: پودر طوسی

جذب: $A / ۱۴ \pm 0.02 g/cm^3$

وزن مخصوص در دمای ۲۰: $B / ۰.۲ \pm 0.02 g/cm^3$

درجه سانتی گراد: $C / ۰.۵ \pm 0.05 g/cm^3$

مخلفوت: $1/۷۸ \pm 0.05 g/cm^3$

کاربرد ها

کاربرد های محصول

- کاشت بولت و میلگرد داخل بتن سخت

مزایای محصول

- چسبندگی عالی به سطوح بتی
- دارای مقاومت شیمیایی بالا در برابر مواد نفتی، آب دریا، روغن، آمونیاک و... است.

مقاومت بالای مکانیکی

فاقد جمع شدگی

مشخصات خمیر تازه

جزیبات و مشخصات خمیر تازه به شرح زیر است:

- از قرار دادن این محصول در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب شود.
- از قرار دادن جزء پودری در معرض رطوبت خودداری شود.

طول عمر محصول

چنانچه ظروف و کیسه‌های حاوی اجزاء محصول در شرایط استاندارد، انبار و نگهداری شود، زمان قابل استفاده از محصول از زمان تولید، ۱۲ ماه است.

بسته‌بندی

نسبت اجزاء این محصول بر حسب کیلوگرم به تناسب ذیل بسته بندی و عرضه می‌شوند.
٢ : A
١ : B
٧ : C

اطلاعات تکمیلی

برای کسب اطلاعات تکمیلی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو تماس بگیرید. ضمناً برای اطلاع از عملکرد این محصول به فرم اطلاعات عملکردی کپکوباند AS300 (CapcoBond AS300) مراجعه کنید.

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: تهران، خیابان شهروردي شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک ۷۴، طبقه اول، واحد ٤
۱۵۵۹۶۱۳۵۱۴
۰۲۱-۸۹۳۳۱
www.capco.co.ir
info@capco.co.ir

شده تا یک مخلوط همگن حاصل گردد (هر بسته ۵ کیلوگرم (کل اجزا) پس از اختلاط حدود ۲،۳۷ لیتر حجم خواهد داشت). خمیر را با استفاده از گان یا پمپ مخصوص، از ته حفره پر کرده و تا ۰۶٪ عمق حفره پر شود.

سپس بولت از مرکز حفره با حرکت دورانی تا انتهای حفره هدایت می‌شود. فاصله بولت از انتهای حفره حداقل یک سانتیمتر باشد. بولت به گونه‌ای مراقبت شود تا به مدت ۲۴ ساعت تحت تنفس و حرکت نباشد.

نکات قابل توجه در زمان اجرا:

- عملیات اجرایی باید در دمای بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد اجرا گردد و در دماهای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، اجرای کاشت توصیه نمی‌گردد و بهتر است با خنک کردن محیط و اجزای محصول، عملیات ترمیم صورت پذیرد.
- هرگز این مواد پیش از اختلاط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار داده نشود.
- با توجه به زمان کاربزیری محصول، مقدار خمیر تولید شده باید در مدت زمان ۲۰ دقیقه مصرف شود.
- ابزار آلات ترمیم بلا فاصله بعداز اتمام کار با حلال مناسب تمیز گردد.
- هرگز نباید این محصول را با حلال رقیق کرد.

نکات ایمنی در استفاده از محصول

اجزاء این محصول همگی در دسته مواد مضر برای سلامتی می‌باشند. بنابراین در هنگام کار با این محصول باید از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. همچنین این محصول دارای قابلیت اشتعال است و بنابراین باید از مسائلی که باعث ایجاد آتش‌سوزی می‌شود مانند کشیدن سیگار، جوشکاری و ... پرهیز گردد.

همچنین رعایت نکات زیر لازم است:

- در صورت تماس این محصول با پوست، سریعاً پوست آلوهه به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شسته شود.
- لباس آلوهه باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدداً قابل استفاده باشد.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد، لازم است سریعاً به پزشک مراجعه شود.

روش حمل و نقل و انبار کردن محصول

شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این محصول بین ۵°C و ۳۰°C است. ضمناً رعایت موارد زیر لازم است: