

## CapcoProof® WPL

### Permeability Reducing Admixture / Water-Proofing Liquid

#### محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کیکوپروف WPL، از ۱ تا ۳ درصد وزن مواد سیمانی (۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن و میزان نیاز برای کاهش نفوذپذیری، شاخص‌های اصلی در تعیین میزان مصرف افزودنی فوق می‌باشد. مقدار بهینه این محصول با در نظر داشتن شاخص‌های فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعیین می‌شود.

**نکته قابل توجه:** این محصول فقط بتن‌های با کیفیت بالا را آب‌بند می‌کند؛ به این معنا که اگر طرح مخلوط بتن نامناسب بوده و خلل و فرج بتن، زیاد و کانال‌های مویینه، بزرگ باشند این دسته محصولات امکان آب‌بندی این منافذ را ندارند. لذا شرط اولیه آب‌بندی بتن، طرح مخلوط مناسب و اجرای استاندارد بتن می‌باشد و مواد آب‌بندکننده به عنوان تکمیل‌کننده، عمل می‌کنند.

#### نحوه اختلاط افزودنی در بتن

کیکوپروف WPL می‌تواند در محل تولید بتن (بچینگ) و در حین اختلاط اجزاء بتن یا در تراکم‌میکسر در محل کارگاه به آن اضافه شود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

- پس از اضافه کردن این محصول، بتن بین ۲ تا ۵ دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت این ماده در بتن اطمینان حاصل گردد.

#### نکات ایمنی در استفاده از افزودنی

این محصول در دسته مواد خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شود؛ هرچند در تماس با پوست می‌تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام کار با این ماده افزودنی لازم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم است:

- در صورت تماس این افزودنی با چشم، شخص در معرض آسیب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه درون آب، پلک بزند.

- در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شسته شود.

کیکوپروف WPL یک افزودنی کاهنده نفوذپذیری (آب‌بند کننده) بتن می‌باشد. این محصول بر پایه ساختار آلی بوده که پس از هیدراته شدن سیمان، مولکول‌های این رزین در منافذ مویینه جهت‌گیری کرده و باعث مسدود شدن منافذ می‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۹۳۰ و الزامات عملکردی جدول ۹ در استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۲۹۳۰ تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات جدول ۱ استاندارد EN 934-1 و الزامات جدول ۹ استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی کیکوپروف WPL طبق جدول زیر است که در دامنه تغییرات مجاز اعلام شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۹۳۰ تولید می‌شود.

(نام سابق این محصول Plastit WPL بوده است.)

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	سفید
چگالی	$1.03 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
مقدار کلرید	ناچیز
مقدار قلیا بر اساس $\text{Na}_2\text{O}\%$	ناچیز
pH	$7 \pm 1$
دمای انجماد	$-2 \text{ }^\circ\text{C}$

#### کاربرد و اثر ماده افزودنی روی بتن

##### کاربرد افزودنی در بتن

- بتن‌های درجا و قطعات پیش‌ساخته  
- آندودهای ماسه و سیمان  
- آب‌بندی بتن مخازن آب، استخرها، تصفیه‌خانه‌ها و سایر سازه‌های در تماس با آب

##### مزایای استفاده از افزودنی در بتن

- باعث آب‌بندی بتن و ملات می‌شود.  
- نفوذپذیری بتن را کاهش داده و دوام بتن را افزایش می‌دهد.  
- فاقد یون کلر بوده و در بتن‌های مسلح و پیش‌تئیده قابل استفاده می‌باشد.

#### روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

