



افزودنی‌های بتن

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

- روغن قالب و عمل آورنده‌ها
- گروت‌ها
- چسب‌های بتن و کاشی
- ترمیم کننده‌های سطحی بتن
- آب‌بند کننده‌های سطحی و ماستیک‌ها
- مصالح کفسازی
- الیاف بتن
- تمیز‌کننده‌های مصالح ساختمانی و ابزار آلات

نوارهای آب‌بندی

اسپیسرها و قطعات کمکی پلاستیکی بتن

کامل، این نیاز را در سطح خوبی برآورد کرده است و این شرکت به طور متوسط سالانه ۵۰ قالب جدید را به مجموعه تولید تحويل می‌دهد.

خط مشی کیفیت:

شرکت همگرایان تولید (کپکو) با هدف ایجاد یک سیستم متوازن در رضایت تمام ذینفعان خود از جمله مشتریان، نیروی انسانی، تامین کنندگان، سهامداران و جامعه، تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۸ : ۲۰۰۸ ISO به عنوان یک الگوی جهانی گرفته است و خود را نسبت به بهبود مستمر و ارتقاء پیوسته رضایت مشتریان با رعایت الزامات استاندارد معهده میداند.

شرکت به منظور تحکیم تعهدات خود به مشتریان گرامی اقدام به اخذ استانداردهای ISO 10002 : ۲۰۰۴ ISO رضایت مشتری جهت رسیدگی به شکایت و ISO 10004 : ۲۰۱۰ ISO رضایت مشتری برای پایش و اندازه‌گیری، داشته است.

تمایزات شرکت کپکو عبارتند از:

- ۱- شرکتی دانش بنیان در زمینه تولید افزودنی‌های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان
- ۲- تولید کننده با کیفیت‌ترین نوارهای آب‌بند پلیمری در کشور
- ۳- بزرگترین تولید کننده اسپیسرهای پلاستیکی بتن در کشور

شرکت همگرایان تولید (کپکو) در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید محصولات پلیمری و شیمیایی در صنعت ساختمان و بتن تاسیس گردید. در این راستا شرکت کپکو در زمینه‌های افزودنی‌های بتن، مواد شیمیایی صنعت ساختمان، نوارهای آب‌بند پلیمری و اسپیسرهای پلاستیکی بتدریج وارد سرمایه‌گذاری شده است.

افزودنی‌های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان مجموعه‌ای از محصولات می‌باشد که امروزه جزء تعریف بتن بوده و از اهمیت ویژه‌ای در پروژه‌های عمرانی برخوردارند و شرکت کپکو با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مناسب این صنعت، اکنون جزء دسته شرکت‌های دانش محور در خصوص تولید این دسته محصولات می‌باشد.

نوارهای آب بندی پی وی سی (واتراستاب) و لاستیکی (گسکت) دسته دیگری از محصولات تولیدی شرکت کپکو می‌باشد. اهمیت این محصولات در پروژه‌های بتنی آبی و فاضلابی، مستلزم تولید محصولاتی با کیفیت تعریف شده می‌باشد. شرکت کپکو با گردآوری اطلاعات لازم، اقدام به تدوین استاندارد و اتراستاب پی وی سی برای اولین بار در ایران کرد که منجر به استاندارد ISIRI 13277 گردید.

اسپیسرهای پلاستیکی بتن نیز دسته دیگری از محصولات تولیدی شرکت کپکو می‌باشد. بخش طراحی و مهندسی کپکو با دایر کردن واحد قالب سازی

مأموریت شرکت کپکو تولید محصولاتی با کیفیت استاندارد در صنعت بتن می‌باشد.





مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروت‌های بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® EP3

گروت اپوکسی ریزدانه پر مقاومت

بالاتر از ۲/۵	مقاومت چسبندگی به بتن پایه (Pull Off) (MPa)
تا ۴۵	زمان کارپذیری در دمای ۲۵ درجه (دقیقه)
تا ۱۲	زمان سفت شدن در دمای ۲۵ درجه (ساعت)

کپگروت EP3 یک گروت پایه اپوکسی سه جزیی بدون حلال برپایه رزین‌های اپوکسی به همراه مصالح معدنی با دانه‌بندی ریزدانه تا ۳ میلیمتر است که برای گروت‌ریزی در گستره وسیعی از کارهای ساختمانی که نیاز تحمل بارهای زیاد استاتیکی و دینامیکی مدنظر است به کار می‌رود. این محصول دارای خاصیت روانی بالا و حفظ جریان طولانی مدت، بدون انقباض و کسب مقاومت فشاری و خمشی بسیار بالا می‌باشد. گروت اپوکسی EP3 با استاندارد ASTM C579، ASTM C580، ASTM C638، ASTM C531، ASTM D2566 قابل ارزیابی می‌باشد.

• موارد کاربرد

- پرکردن صفحات زیر ماشین آلات که بارهای دینامیکی (لرزشی) دارند
- نصب سازه‌های فلزی و تجهیزاتی که نیاز به کاربری سریع آنها می‌باشد
- ثابت‌سازی ریل زیر جرثقیل‌ها
- گروت ریزی زیر ریلهای که تحت بار زیاد و دینامیکی می‌باشند
- ترمیم کف‌های صنعتی که تحت بار سنگین می‌باشند
- نصب میلگرد و بولت در بتون
- پرکردن فضای بین بتن و غلاف فلزی در کارهای مقاوم‌سازی

• میزان و روش مصرف

- میزان مصرف با توجه به وزن مخصوص مخلوط گروت اپوکسی و ابعاد مقطع گروت‌ریزی بدست می‌آید.

- سطوح، درزها و چالهایی که قصد گروت ریزی داریم از هر گونه آلودگی و گرد و غبار و سطوح سست پاک شود. صفحات ستون و دیگر مصالح فلزی کاملاً از لکه‌های چربی و روغن پاک گردد. عمر بتن پایه حداقل ۲۸ روز باشد. برای اختلاط حجم کم، استفاده از یک مخلوط‌کن دور کند (حداکثر ۴۰۰ دور در دقیقه) توصیه می‌شود و همچنین برای اختلاط احجام بزرگتر از مخلوط‌کن برقی مناسب استفاده کنید. ابتدا جزء A را به جزء B را به جزء A اضافه کرده و به مدت دو دقیقه مخلوط کنید و اختلاط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید ادامه دهید. سپس جزء پودری C را در حالی مخلوط‌کن روشن است به آرامی به مخلوط اضافه کنید تا یک مخلوط همگن حاصل گردد (هر بسته ۳۰ کیلوگرمی (کل اجزا) پس از اختلاط حدود ۱۵ لیتر حجم خواهد داشت).

- قبل از گروت‌ریزی به مخلوط اجازه دهید تا هوای محبوس شده از مخلوط خارج شود. گروت‌ریزی را به طور پیوسته از یک سمت انجام دهید. قبل از باز کردن قالب فرست دهید تا گروت سفت شود (حدود ۱۲ ساعت). اگر ضخامت گروت‌ریزی از ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد، باید آن را در لایه‌های متعدد انجام دهید. لایه بعدی حدود ۸ ساعت پس از اجرای لایه قبلی ریخته شود.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

فیزیکی	حالت	جزء A : مایع شفاف	جزء B : مایع کهربایی	جزء C : پودر قهوه‌ای کم رنگ
جرم	جزء A : ۰/۰۲ gr/cm ³ ± ۰/۱۴ در ۲۰ درجه سانتیگراد	جزء B : ۰/۰۲ gr/cm ³ ± ۰/۱۰ در ۲۰ درجه سانتیگراد	جزء C : ۰/۰۵ gr/cm ³ ± ۰/۱۹ در ۲۰ درجه سانتیگراد	مخلوط: ۰/۰۵ gr/cm ³ ± ۰/۱۸ در ۲۰ درجه سانتیگراد
حجمی				
مقدار کلر	محدوده استاندارد			

• خواص و اثرات

- کسب مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر مواد نفتی، آب دریا، روغن، آمونیاک و ...
- پایداری عالی در برابر بارهای ثابت و متحرک ماشین آلات
- چسبندگی بالا به بتن، فولاد و سایر مصالح ساختمانی
- دارای خاصیت روانی بالا و خود تراز شوندگی
- بدون جمع شدگی

• مشخصات فنی

بالاتر از ۴۵	استحکام فشاری ۱ روزه (MPa)
بالاتر از ۷۰	استحکام فشاری ۷ روزه (MPa)
بالاتر از ۹۰	استحکام فشاری ۲۸ روزه (MPa)
بالاتر از ۲۵	مقاومت خمشی ۲۸ روزه (MPa)



مواد شیمیابی صنعت ساختمان

گروت‌های بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® EP3

توجه:

- درصورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت ۱۵ دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می‌تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شستشو دهد.
- لباس آلوده باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعاً به پزشک مراجعه شود.
- محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع می‌باشد.

- گروت باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد اجرا گردد و در دماهای بالاتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد اجرای گروت اپوکسی توصیه نمی‌گردد و بهتر است با خنک کردن محیط و اجزای گروت اپوکسی، عملیات گروت‌ریزی صورت پذیرد
- هرگز مواد را پیش از اختلاط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید
- حداکثر ضخامت اجرای گروت EP3 در هر مرحله ۱۰۰ میلی‌متر و کمترین ضخامت ۱۰ میلی‌متر می‌باشد
- دمای مخلوط حین اجرا بهتر است بین ۲۰ تا ۲۵ درجه باشد و با افزایش دما زمان کلایم گروت کاهش می‌یابد
- با توجه به حرارت‌زا بودن واکنش گروت اپوکسی از ساخت میزان گروت که بیشتر از ۲۰ دقیقه زمان اجرا نیاز دارد پرهیز گردد
- ابزارآلات گروت ریزی بلا فاصله بعد از اتمام کار با حلal مناسب تمیز گردند
- هرگز مواد را با حلal رقیق نکنید

نحوه بسته بندی

بسته بندی ۱	بسته بندی ۲
جزء A (مایع رزین اپوکسی): سطل ۵ کیلوگرمی	جزء A (مایع رزین اپوکسی): سطل ۲ کیلوگرمی
جزء B (مایع هاردنر رزین اپوکسی): قوطی ۲/۵ کیلوگرمی	جزء B (مایع هاردنر رزین اپوکسی): قوطی ۱ کیلوگرمی
جزء C (پودر): کیسه ۹ کیلوگرمی	جزء C (پودر): کیسه ۲۲/۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می‌باشد.

موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک برای سلامتی افراد نمی‌باشد ولی در صورت تماس با پوست می‌تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. همچنین این محصول آتش‌گیر می‌باشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتش‌سوزی می‌شود مانند کشیدن سیگار، جوشکاری و ... پرهیز گردد.