

تایلکس V100

چسب کاشی برای سطوح متخلخل / پودر

Tilex® V100

Ceramic & Tile Adhesive for Porous Surfaces/ Powder

- زمان گیرش آن، سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب، می توان قطعات را جابجا نمود.

روش استفاده از محصول

محدوده مجاز و نحوه استفاده از چسب کاشی

میزان مصرف تایلکس V100 بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی، حدود ۲ تا ۴ کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع می باشد.

۱- آماده سازی سطح: سطح مورد نظر از آلودگی هایی مانند گرد و غبار، روغن و دیگر آلودگی ها کاملاً پاک گردد.

۲- اختلاط: هر ۲۰ کیلوگرم پودر را با ۴/۵ تا ۵/۵ لیتر آب، مخلوط نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن، اختلاط را ادامه دهید و سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد اجرا، کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید. پس از اختلاط تایلکس V100 با آب، محصول آماده شده باید در کمتر از ۶۰ دقیقه استفاده شود. همچنین پس از اجرای چسب روی سطح، نصب کاشی باید حداکثر در ۲۰ دقیقه انجام شود. در زمان نصب باید دمای سطح زیر کار، حداقل ۵ و حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد باشد. پس از اتمام کار، سطح کاشی کاری شده را بعد از ۲۴ ساعت بندکشی نمایید.

توجه:

- ضخامت چسب بعد از نصب روی دیوار نباید بیشتر از ۳ میلیمتر شود.
- بستر اجرای کاشی و نحوه اجرای چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل ۶۰ درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد.

نکات ایمنی در استفاده از چسب

این محصول در دسته مواد خطرناک طبقه بندی نمی شود؛ هرچند در تماس با پوست می تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام کار با این محصول لازم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم است:

تایلکس V100 یک محصول چسب کاشی و سرامیک بر پایه سیمان پرتلند و تقویت شده با پلیمر است که دارای چسبندگی و مقاومت مطلوب در برابر رطوبت می باشد. با توجه به پلیمرهای استفاده شده در تولید این محصول، این چسب پس از خشک شدن در برابر رطوبت، مقاوم خواهد بود.

این محصول بر اساس الزامات رده سیمانی استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۲۴۹۲ تولید می شود. ضمناً این محصول با الزامات استاندارد EN 12004-1 نیز تطابق دارد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی تایلکس V100 طبق جدول زیر است و این محصول در دامنه تغییرات مجاز اعلام شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۲۴۹۲ تولید می شود.

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	خاکستری و سفید
چگالی انبوهی پودر	$1/50 \pm 0/05 \text{ g/cm}^3$
چگالی چسب آماده شده	$1/50 \pm 0/05 \text{ g/cm}^3$
مقدار کلرید	ناچیز

کاربرد و اثر چسب کاشی

کاربرد چسب کاشی

- نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ طبیعی و مصنوعی بر روی سطوح عمودی با جذب آب زیاد و کلیه سطوح افقی
- قابل استفاده در محیط های داخلی و خارجی ساختمان و بر روی انواع سطوح متخلخل با جذب آب زیاد
- قابل استفاده بر روی سطوح گچی و سیمانی و غیره

مزایای استفاده از چسب کاشی

- دارای استحکام و مقاومت چسبندگی بالا است.
- در برابر لغزش، مقاوم است.
- بدون افت حجم و ترک خوردگی است.
- در برابر رطوبت، مقاوم است.
- کاربرد آن آسان است و دارای سرعت اجرای بالاست.

آدرس شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش،
پلاک ۷۴، طبقه اول، واحد ۴
کد پستی: ۱۵۵۹۶۱۳۵۱۴
شماره تماس: ۸۶۰۳۰۴۶۹-۰۲۱
آدرس وبسایت: www.capco.co.ir
پست الکترونیک: info@capco.co.ir

- در صورت تماس این چسب با چشم، شخص در معرض آسیب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه درون آب، پلک بزند.
- در صورت تماس این چسب با پوست، سریعاً پوست آلوده به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شسته شود.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدداً قابل استفاده باشد.

سایر نکات لازم در خصوص محصول

سازگاری چسب کاشی با سایر محصولات

- استفاده همزمان این چسب با سایر چسب‌های بتن شرکت کپکو بلامانع است.

امکان خوردگی چسب کاشی

این محصول نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای مدفون در بتن، فولاد پیش‌تنیده یا سیستم‌های کف و سقف ساخته شده با فولاد گالوانیزه می‌شود.

روش حمل و نقل و انبار کردن محصول

شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این محصول بین 5°C و 35°C است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز لازم است:
- از قرار دادن ظرف حاوی چسب در معرض نور مستقیم خورشید و رطوبت اجتناب شود.

طول عمر چسب

چنانچه کیسه حاوی چسب در شرایط استاندارد، انبار و نگهداری شود، زمان قابل استفاده از چسب از زمان تولید، ۱۲ ماه است.

بسته‌بندی محصول

این محصول در کیسه‌های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

اطلاعات تکمیلی

برای کسب اطلاعات تکمیلی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو تماس بگیرید. ضمناً برای اطلاع از عملکرد این چسب فرم اطلاعات عملکردی تایلکس V100 (Tillex V100-PPI) مراجعه کنید.

اطلاعات تماس