

CapcoCrete® SPCA10

▪ Superplasticizer / High-Range Water-Reducing and Accelerating Admixture

مزایای استفاده از افزودنی در بتن

- کاهش خیلی زیاد نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر و افزایش قابل توجه مقاومت فشاری ۲۸ روزه
- کاهش قابل توجه جذب آب و نفوذپذیری به دلیل کاهش زیاد نسبت آب به مواد سیمانی
- توزیع بهتر سیمان، بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف و افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به مواد سیمانی برابر
- بهبود قابلیت پمپ پذیری بتن

اثر افزودنی روی بتن تازه

- سرعت و مقدار آب انداختگی بتن را کاهش می دهد.
- در دوز منطبق، زمان گیرش اولیه ملات استاندارد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد را به کمتر از ۳۰ دقیقه نمی رساند.
- در دوز منطبق، زمان گیرش اولیه ملات استاندارد در دمای ۵ درجه سانتی گراد را به کمتر از ۶۰ درصد زمان گیرش ملات بدون افزودنی می رساند.
- میزان تولید حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است که تغییرات درصد هوا در محدود مجذب استانداردهای اعلام شده در این برگه مشخصات قرار گیرد.

اثر افزودنی روی بتن سخت شده

- در نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت کوتاه مدت یک روزه افزایش می دهد.
- در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هوای برابر، مقاومت ۲۸ روزه بتن را کاهش نمی دهد.

روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوکریت SPCA10 از ۰/۸ تا ۰/۰ درصد وزن مواد سیمانی (۲۰۰ الی ۸۰۰ گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان های مشابه) است. تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید با توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی، و در نهایت ساخت مخلوط های آزمایشی انجام شود. استفاده بیش از حد مجاز اعلام شده ممکن است تبعاتی مانند جدادشگی و آبانداختگی و کاهش بی روحی زمان

کپکوکریت SPCA10 یک ابر روان کننده / کاهنده خیلی قوی آب / زودگیر کننده گیرش و کسب مقاومت است که برای افزایش روانی بتن / ملات بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی یا برای کاهش نسبت آب به مواد سیمانی بدون کاهش روانی، مورد استفاده قرار می گیرد. این افزودنی همچنین باعث کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت فشاری یک روزه بتن سخت شده می شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰-۱ و الزامات عملکردی جداول ۶-۱ و ۶-۲ در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰-۲ تولید می شود. ضمناً این افزودنی با الزامات EN 934-۱ و استاندارد C ۴۹۴ و جدول ۱ استاندارد F استاندارد ۹۳۴-۱ و الزامات جداول ۶-۱ و ۶-۲ استاندارد ۲-۳ نیز تطبیق دارد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوکریت SPCA10 طبق جدول زیر و در دامنه تغییرات مجاز اعلام شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰-۱ تولید می شود.

(نام سابق این محصول Plastit SPCA بوده است)

حالات فیزیکی	مایع و یسکوژ
رنگ	روشن تا نباتی
پایه شیمیایی	پلی کربوکسیلات اتر
چگالی	۱/۱۰ ± ۰/۰۲ g/cm³
مقادیر کلرید	ناتچیز
مقادیر مواد قلیایی معادل (Na₂O)	۱/۱۵ %
pH	۶ ± ۱
دماهی انجماد	-۲ °C

کاربرد و اثر ماده افزودنی روی بتن

کاربرد افزودنی در بتن

- تولید و اجرای بتن های مسلح و غیر مسلح پر مقاومت در شرایط هوای سرد
- تولید بتن های پر مقاومت با روانی زیاد
- انواع بتن های ریزی در هوای سرد
- تولید بتن های با نسبت آب به مواد سیمانی کمتر از ۴۰٪ و افزایش روانی بتن های بدون اسلام پ
- ساخت قطعات پیش ساخته بتنی پر مقاومت در شرایط عمل اوری استاندارد و عمل آوری تسریع شده با بخار

روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودنی بین 5°C و 35°C است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز لازم است:

- از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب شود.
- از بخزدگی ماده افزودنی جلوگیری شود.

طول عمر افزودنی

چنانچه ظروف حاوی ماده افزودنی در شرایط استاندارد، انبار و نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولید، ۱۸ ماه است.

بسته‌بندی ماده افزودنی

این محصول در گالن‌های ۲۰، بشکه‌های ۲۲۰ و پالت‌های ۱۱۰۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

اطلاعات تکمیلی

برای کسب اطلاعات تکمیلی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو تماس بگیرید. ضمناً برای اطلاع از عملکرد این افزودنی و اثر آن روی مشخصات بتن تازه و سخت‌شده به فرم اطلاعات عملکردی کپکوکریت SPCA10 (CapcoCrete SPCA10-PPI) مراجعه کنید.

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: تهران، خیابان شهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک ۷۴، طبقه اول، واحد ۴

۱۵۵۹۶۱۳۵۱۴

۸۹۳۳۱-۰۲۱

www.capco.co.ir

info@capco.co.ir

کد پستی:

شماره تماس:

آدرس ویسایت:

پست الکترونیک:

گیرش بتن به ویژه برای بتن حاوی سیمان‌های زودگیر به همراه داشته باشد.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقيق نموده و به بتن اضافه نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

- پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین ۲ تا ۵ دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.

- این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.

- به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقيق کردنش (قبل از اضافه کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن کسر گردد.

- در صورت تمایل به افزایش زیاد اسلامامپ بتن تازه، لازم است طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شده باشد که بتن دچار جداسازی و آبانداختگی نشود.

نکات ایمنی در استفاده از افزودنی

این محصول در دسته مواد خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شود؛ هرچند در تماس با پوست می‌تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام کار با این ماده افزودنی لازم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم است:

- در صورت تماس این افزودنی با چشم، شخص در معرض آسیب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه درون آب، پلک بزند.

- در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده به مدت ۱۵ دقیقه در آب تمیز شسته شود.

- لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدداً قابل استفاده باشد.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد، لازم است سریعاً به پزشک مراجعه شود.

سایر نکات لازم در خصوص ماده افزودنی

سازگاری افزودنی با سایر محصولات

استفاده همزمان این محصول با سایر افزودنی‌های شرکت کپکو به جز محصولات بر پایه نفتالن در یک طرح مخلوط بالامانع است. هرچند لازم است هر یک از مواد افزودنی به صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

امکان خورندگی ماده افزودنی

این ماده افزودنی نه باعث شروع و نه باعث گسترش خودگی میلگرددهای مدفون در بتن، فولاد پیش‌تیبله یا سیستم‌های کف و سقف ساخته شده با فولاد گالوانیزه می‌شود. در ساخت کپکوکریت SPCA10 از کلرید کلسیم یا دیگر ترکیبات حاوی کلراید استفاده نمی‌شود.